

相当规格

AWSTI WAS9 ER2209

GB/T 14957-2011 S2209

EN1558

特性与用途

该合金氧化钨成核剂33.5%Ni-3%Mo，
以适合焊接含22%Cr的双相不锈钢。

